

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Грунт-эмаль 3 в 1 Vika по ржавчине

**Назначение:** Грунт-эмаль по ржавчине используется как самостоятельное покрытие для окраски очищенных, а также не требующих специальной очистки металлических поверхностей с различной степенью коррозии: от небольших следов до рыхлой ржавчины. Компоненты, входящие в состав, преобразуют ржавчину в прочный защитный слой, препятствуя дальнейшей коррозии и образуя прочное атмосферостойкое покрытие.

Фасовка: 0.9, 3.5 кг  
ТУ 2312-261-49404743-2014

#### Технические данные

Состав: синтетическая смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки, сиккативы, органические растворители.

Вязкость: 47-52 с. по DIN Cup4/20°C

Массовая доля нелетучих веществ: 40%.

Толщина сухого слоя: 80-100 мкм


Расход: 1 кг на 5-8 м²

Количество слоев: 1



**Сопутствующие продукты:** Разбавитель "Vika-60", разбавитель алкидный B2B.

<b>Подложки</b>	Прокорродировавший металл
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность осушить и обеспылить; Зачистить от рыхлой ржавчины (допускается очистка шлифмашинкой)
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%


#### Подготовка рабочей смеси

	<b>Пропорции смешивания</b> Грунт-эмаль Vika 3 в 1	По объему	По весу
		-	-
	Разбавитель "Vika-60", Разбавитель алкидный B2B	20-35%	
	<b>Вязкость при нанесении</b> DIN Cup4/20°C	19-22 с.	

## Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.8-2.5	1.5-2.5	25-30
	Допускается нанесение кистью, валиком			
	Количество слоев			
	1			

## Сушка

	Режим сушки
	20°C
Монтажная прочность	90 мин
Полимеризация	3 сут
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650

**Меры предосторожности, условия хранения:** грунт-эмаль пожароопасна. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

**Беречь от огня!** Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

**Гарантийный срок** — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.