

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лак акриловый Vika 2+1 UHS 2K

Назначение: Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка предназначен для окраски металлических и пластиковых деталей кузова автомобиля. Обладает отличной растекаемостью, абсолютной прозрачностью и высокой степенью блеска, обеспечивая, при этом, отличную защиту от ультрафиолета и атмосферных воздействий. Ударопрочный, устойчив к царапинам и сколообразованию.

Используется в качестве верхнего прозрачного покрытия в двухслойных системах базисная эмаль (металлизированная и не металлизированная) + прозрачный лак.

Цвет: прозрачный.

Фасовка: 1 кг

ТУ 20.30.12-374-49404743-2020

Технические данные

Состав: акриловый сополимер, растворители, специальные добавки.

Плотность:

Вязкость: 16-19 с. по DIN Cup4/20°C

Массовая доля нелетучих веществ: 50%.

Толщина сухого слоя: 40-60 мкм


Расход: 1 кг на 8 м²



Количество слоев: 2

Сопутствующие продукты: Отвердитель для лака 2+1 UHS




Подложки	Отшлифованное заводское покрытие, базовое металлизированное и неметаллизированное покрытие
Подготовка поверхности	Поверхность, окрашенная базисной эмалью «Металлик»
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

Подготовка рабочей смеси

	Пропорции смешивания Лак акриловый 2+1 UHS 2K (компонент А)	По объему	По весу
	Отвердитель для лака 2+1 UHS	2:1	2:1
	Разбавление не требуется		

	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	16-19 сек
	Жизнеспособность	1 ч после смешивания

Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.2-1.5	2.5-3.0	15-20
	Количество слоев 1.5			
	Выдержка покрытия 10 мин при 20°C 10 мин при 20°C перед форсированной сушкой			

Сушка

	Режим сушки		
	20°C	60°C	ИК-сушка
От пыли	1 ч		
На отлип	2 ч	20 мин	
Монтажная прочность	6 ч	30 мин	
До полировки	9-10 ч	30 мин	10 мин
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647 Разбавитель для металликов «Vika»		

Меры предосторожности, условия хранения: лак пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.