

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунтовка акриловая 2K VIKА 5+1 HS

Назначение: Двухкомпонентный толстослойный акриловый грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка. Применяется при ремонтной окраске металлических и пластиковых деталей кузова автомобиля. Благодаря высокой вязкости, позволяет наносить толстые слои, прекрасно заполняющие крупные царапины и неровности. Обладает отличной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Цвет: белый, серый, черный.

Фасовка: 1.2 кг

ТУ 2312-187-49404743-2013

Технические данные

Состав: акриловый сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальный добавки.

Массовая доля нелетучих веществ: 67%.

Толщина сухого слоя: 80-120 мкм


Расход: 1 л на 5 м²



Количество слоев: 1-3.

Сопутствующие продукты: Отвердитель VIKА для грунтовки 5+1 (компонент Б), разбавитель VIKА для металликов.




Подложки	Металл; пластик; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VIKА; Загрунтованная поверхность: <ul style="list-style-type: none"> металл — фосфатирующая грунтовка пластик — адгезионный грунт
Подготовка поверхности	Отшлифовать поверхность и обезжирить уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА (при необходимости); Загрунтовать поверхность
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

Подготовка рабочей смеси

	Пропорции смешивания Грунтовка 2K VIKА 5+1 HS (компонент А) Отвердитель VIKА для грунтовки 5+1 HS	По объему	По весу
		5:1	7.5:1

	(компонент Б)		
Разбавление	Разбавитель Vika для металликов	0-30%	
	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	19-21 сек	
	Жизнеспособность	1 ч после смешивания	

Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.5-1.7 мм	2.0	15-20
	Compliant	1.4-1.6 мм	3-4	
	Количество слоев 1-3			
	Выдержка покрытия 3-5 мин при 20°C 10 мин при 20°C перед форсированной сушкой			

Сушка

	Режим сушки		
	20°C	60°C	ИК-сушка
От пыли	5 мин		
На отлип	10 мин		
До шлифования	4 ч	45 мин	12 мин
Шлифовка	P400-500 методом «по-сухому» P800-1000 методом «по-мокрому»		
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650		

Меры предосторожности, условия хранения: грунтовка пожароопасна. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 24 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.

