

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Грунтовка Wash Primer фосфатирующая 2К

**Назначение:** Двухкомпонентный фосфатирующий (кислотный) грунт предназначен для первичного грунтования металлических поверхностей. Вступает в химическую реакцию с поверхностью, благодаря чему обеспечивает хорошую адгезию к металлам и высокую антикоррозионную стойкость покрытия. Используется для широкого применения при малярных работах в совокупности с акриловыми грунт-наполнителями при нанесении тонкими слоями.

Цвет: желто-зеленый.  
Фасовка: 0.8 кг  
ТУ 2312-187-49404743-2013


#### Технические данные



Состав: термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки.  
Вязкость: 55-75 с. при 20°C по DIN Cup4.  
Массовая доля нелетучих веществ: 29-33%.  
Толщина сухого слоя: 10-15 мкм  
Расход: 0.8 л на 8 м²  
Количество слоев: 1-2.

**Сопутствующие продукты:** Отвердитель VIKА для фосфатирующей грунтовки (компонент Б).




<b>Подложки</b>	Металл; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VIKА;
<b>Подготовка поверхности</b>	Очистить поверхность от грязи, пыли, продуктов коррозии; Отшлифовать.
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

#### Подготовка рабочей смеси


	<b>Пропорции смешивания</b> Грунтовка Wash Primer фосфатирующая 2К (компонент А)  Отвердитель для грунтовки Wash Primer (компонент Б)	По объему	По весу
		1:1	1.2:1
	Разбавление не требуется		

	<b>Вязкость при нанесении</b> DIN Cup4/20°C	16-20 сек
	<b>Жизнеспособность</b>	6 ч после смешивания

### Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.4-1.8 мм	2.0-5.0	15-20
	Compliant	1.2-1.5 мм	3.0-5.0	
	Количество слоев 1-2			
	Выдержка покрытия 10-15 мин при 20°C			

### Сушка

	<b>Режим сушки</b>			
	20°C			
До шлифования	15 мин			
Шлифовка	P400-500 методом «по-сухому» P800-1000 методом «по-мокрому»			
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650; разбавитель Armax Thinner; разбавитель для металликов.			

**Нельзя наносить полиэфирные шпатлевки и эпоксидные грунты!**

**Меры предосторожности, условия хранения:** грунт пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

**Беречь от огня!** Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

**Гарантийный срок** — 24 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.