

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунтовка Праймер антикоррозионная Vika 1K

Назначение: Однокомпонентная алкидная грунтовка предназначена для грунтования металлических деталей автомобиля и деревянных поверхностей перед окраской синтетическими и алкидными эмалями. Обладает высокими антикоррозионными свойствами, устойчивостью к атмосферным воздействиям и обеспечивает отличную адгезию финишного покрытия с основанием.

Цвет: белый, серый, черный, красно-коричневый.

Фасовка: 0.5, 1, 3.5 кг

ТУ 2312-216-49404743-2004

Технические данные

Состав: модифицированный алкидный лак, пигменты, наполнители, специальный добавки, сиккативы, органические растворители.

Массовая доля нелетучих веществ: 55-63%.

Толщина сухого слоя: 16-20 мкм за 1 слой


Расход: 1 кг на 10 м²


Количество слоев: 1-2.

Сопутствующие продукты: Разбавитель алкидный «Vika-60»




Подложки	Металл; полиэфирная шпатлевка Vika; отшлифованное заводское ЛКП
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность полиэфирной шпатлевкой Vika (при необходимости) Сухая шлифовка P280-320
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

Подготовка рабочей смеси


	Пропорции смешивания Грунтовка Праймер антикоррозионная Vika 1K (компонент А)	По объему	По весу
		-	-
Разбавление	Разбавитель алкидный «Vika-60»	До 25% от массы	

	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	16-18 сек
---	--	-----------

Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.4-1.8	2.5-5.0	15-20
	Compliant	1.2-1.5	3.0-5.0	
	Допускается нанесение кистью			
	Количество слоев			
	1-2			
	Выдержка покрытия			
	5 мин при 20°C 10 мин при 20°C перед форсированной сушкой			

Сушка

	Режим сушки		
	20°C	60°C	ИК-сушка
От пыли	10 мин		
На отлип	30 мин		
До шлифования	6 ч	45 мин	20 мин
До окрашивания	1 ч	20 мин 20°C	10 мин при 20°C
Шлифовка	P240-320 методом «по-сухому» P800-1000 методом «по-мокрому»		
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650		

Меры предосторожности, условия хранения: грунт пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 24 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.